

SCHEDA TECNICA

REVISIONE: n.1/2018 - DATA REVISIONE: 01/01/2018 - STAMPATA: 01/01/2018

Sostituisce tutte le precedenti

ECOMALTA**CODICE ISS**

Codice Azienda: 03819090402

Codice preparato: ECOM EC MAL FN ECOM EC MAL MD ECOM EC MAL MAX

Cod. ECOM EC MAL FN
Cod. ECOM EC MAL MD
Cod. ECOM EC MAL MAX**PRODOTTO COMPONENTE IL SISTEMA – KIT OLTREMATERIA****DESCRIZIONE**

Malta ecompatibile a base di polimeri sintetici in emulsione acquosa e cariche minerali selezionate.

Monocomponente in pasta pronta all'uso.

Prodotto specifico per la realizzazione del SISTEMA OLTREMATERIA.

Ideale per eseguire rasature decorative finalizzate alla realizzazione di superfici continue in ambito commerciale e residenziale.

Buona resistenza meccanica.

Consente di ottenere superfici monolitiche ad altissimo livello decorativo ed estetico.

Facile lavorabilità.

Altamente personalizzabile.

Seguire attentamente le indicazioni tecniche ed il programma applicativo.

Prodotto disponibile in diverse varianti granulometriche in forma premiscelata.

COMPOSIZIONE

Formulato monocomponente a base di una speciale miscela di copolimeri in emulsione acquosa e cariche minerali selezionate. Buona resistenza all'acqua. Buona flessibilità. Esente da calce, cemento e gesso.

CAMPI DI APPLICAZIONE

SISTEMA OLTREMATERIA. Pareti, soffitti, pavimenti, mobili e complementi d'arredo. Ambienti interni.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Verificare la compatibilità del supporto prima di procedere con il SISTEMA OLTREMATERIA.

I supporti devono presentarsi asciutti, compatti, resistenti, maturi e privi di cavillature o fessurazioni.

I supporti devono essere puliti ed esenti da macchie di olio, grasso, vernici, cere o comunque da sostanze asportabili chimicamente, meccanicamente o attraverso azione chimica e meccanica insieme.

Dopo aver preparato ed eventualmente consolidato la superficie di posa con ECO BLOC, procedere con l'applicazione di ECO PRIMER, FONDO FLEX ed ECOMALTA.

La versione di ECOMALTA, il quantitativo applicato e le modalità esecutive sono strettamente collegate alle caratteristiche tecniche e prestazionali del ciclodio riferimento.

L'utilizzo del prodotto è vincolato esclusivamente ad un preciso sistema come definito dalla casa produttrice.

ECOMALTA è applicabile con spatola in acciaio inox.

ECOMALTA è disponibile in diverse versioni caratterizzate dall'entità del diametro massimo dell'aggregato inserito.

ECOMALTA versione FINE: diametro massimo dell'aggregato < 0,1 mm.

ECOMALTA versione MED QUARZO GRIGIO CHIARO: diametro massimo dell'aggregato < 0,8 mm.

ECOMALTA versione MED QUARZO GRIGIO SCURO: diametro massimo dell'aggregato < 0,9 mm.

ECOMALTA versione MAXI: diametro massimo dell'aggregato < 1,2 mm.

ECOMALTA è personalizzabile in base al tipo di utilizzo e alla destinazione d'uso.

ECOMAT s.r.l.

47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1 - Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874

info@oltremateria.it

ecomatsrl@cg.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402

SCHEMA TECNICA

REVISIONE: n.1/2018 - DATA REVISIONE: 01/01/2018 - STAMPATA: 01/01/2018

Sostituisce tutte le precedenti

ECOMALTA**CODICE ISS**

Codice Azienda: 03819090402

Codice preparato: ECOM EC MAL FN ECOM EC MAL MD ECOM EC MAL MAX

Cod. ECOM EC MAL FN
Cod. ECOM EC MAL MD
Cod. ECOM EC MAL MAX**ECOMALTA versione FINE**

Aggiungere al momento dell'uso dal 2% al 4% di acqua per applicazioni a parete e a pavimento.

ECOMALTA versione MED

Aggiungere al momento dell'uso dal 3% al 6% di acqua per applicazioni a parete e a pavimento.

ECOMALTA versione MAXI

Aggiungere al momento dell'uso dal 4% al 6% di acqua per applicazioni a parete e a pavimento.

La quantità di acqua aggiunta, risulterà sempre maggiore nelle applicazioni a pavimento rispetto a quelle in verticale.

ECOMALTA versione MED o MAXI + 6% di acqua a pavimento: stendere il prodotto e procedere con uno spolvero "a pioggia" di quarzo in granulometria 0,4 mm-0,8 mm o 0,3 mm-0,9 mm.

Si consiglia di spolverare "a fresco" dall'alto verso il basso in modo omogeneo e subito dopo l'applicazione del prodotto.

Non lasciare accumuli durante lo spolvero.

Consumo spolvero indicativo: 2 [kg/m²].

Lo spolvero aumenta le prestazioni meccaniche in linea con le dichiarazioni di prestazione del sistema.

Per una più semplice applicazione spolverare durante la stesura dotandosi di scarpe chiodate con diametro del chiodo molto fine.

ECOMALTA versione MED o MAXI è personalizzabile anche con uno specifico additivo studiato per semplificare maggiormente le operazioni di stesura.

ECOFLUID DISTENDENTE: additivo capace di conferire al prodotto una capacità livellante che semplifica la stesura rendendola uniforme e controllata durante la fase di applicazione.

Il suo utilizzo è previsto esclusivamente per lavorazioni a pavimento.

Quando aggiungiamo ECOFLUID DISTENDENTE a ECOMALTA MED o MAXI eseguire sempre lo spolvero come descritto sopra.

Le differenti versioni sono disponibili in forma premiscelata pronto uso.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**ECOMALTA versione FINE**

Aprire la confezione e rimuovere la velina protettiva in politene.

Aggiungere acqua dal 2% al 4% a seconda del tipo di utilizzo. Procedere gradualmente.

Aggiungere il colore nei quantitativi previsti dal produttore.

Miscelare accuratamente con trapano-miscelatore elettrico munito di frusta elicoidale fino ad ottenere una dispersione omogenea ed un aspetto cremoso del prodotto.

ECOMALTA versione MED o MAXI

Aprire la confezione e rimuovere la velina protettiva in politene.

Aggiungere acqua dal 3% al 6% a seconda del tipo di utilizzo. Procedere gradualmente.

In alternativa aggiungere ECOFLUID DISTENDENTE.

ECOMAT s.r.l.

47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1 - Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874

info@oltremateria.itecomatsrl@cgn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402

SCHEDA TECNICA

REVISIONE: n. 1/2018 - DATA REVISIONE: 01/01/2018 - STAMPATA: 01/01/2018

Sostituisce tutte le precedenti

ECOMALTA**CODICE ISS**

Codice Azienda: 03819090402

Codice preparato: ECOM EC MAL FN ECOM EC MAL MD ECOM EC MAL MAX

Cod. ECOM EC MAL FN
Cod. ECOM EC MAL MD
Cod. ECOM EC MAL MAX

Aggiungere il colore nei quantitativi previsti dal produttore.

Miscelare accuratamente con trapano-miscelatore elettrico munito di frusta elicoidale fino ad ottenere una dispersione omogenea ed un aspetto cremoso del prodotto.

Una volta terminata la fase di miscelazione lasciare riposare per 2 minuti il prodotto e rimestare ancora per 1-2 minuti al fine di aiutare l'aria a fuoriuscire.

Qualora non utilizzassimo l'intero quantitativo di prodotto presente nella confezione, possiamo conservarlo per una successiva applicazione.

In questo caso è necessario pulire bene le pareti del contenitore con una spugna umida e applicare ben aderente al prodotto una pellicola in polietilene prima di richiudere la confezione.

Conservare il prodotto in un luogo asciutto.

CONSUMO INDICATIVO

Varia in base alla versione di ECOMALTA.

ECOMALTA versione FINE: 0,6 -1,2 [kg/m²] per una mano.

ECOMALTA versione MED: 1,4 -1,6 [kg/m²] per una mano.

ECOMALTA versione MAXI: 1,7 -1,9 [kg/m²] per una mano.

CONFEZIONE

Materiale: plastica – secchio. Quantità: 20 [kg].

CONSERVAZIONE

12 mesi negli imballi originali ben chiusi.

Stoccare in luogo fresco e asciutto con temperatura compresa da 5°C a 35°C.

AVVERTENZE

Non applicare su supporti umidi o in presenza di umidità di risalita capillare.

Applicare sempre a temperature non inferiori a +5°C.

Non applicare a temperature +35°C.

Non miscelare con altre sostanze se non quelle indicate.

Agitare prima dell'uso per mezzo di trapano-miscelatore e frusta elicoidale.

Non applicare in condizioni di umidità relativa ambientale superiore al 70%.

Teme il gelo. Prodotto in emulsione.

Non velocizzare artificialmente l'asciugatura.

Non utilizzare in corrispondenza di giunti di dilatazione, fessure strutturali o in presenza di movimenti differenziali verticali.

I consumi e le modalità applicative, soprattutto a pavimento, vincolano l'operatore ad una precisa tecnica di posa.

Un eccesso di prodotto a pavimento può compromettere totalmente la buona riuscita del sistema.

Non utilizzare in spessori superiori alla granulometria stessa del prodotto.

La granulometria presente all'interno del prodotto è indicatrice dello spessore realizzabile.

ECOMAT s.r.l.

47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1 - Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874

info@oltremateria.it

ecomatsrl@cgn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402

SCHEDA TECNICA

REVISIONE: n.1/2018 - DATA REVISIONE: 01/01/2018 - STAMPATA: 01/01/2018

Sostituisce tutte le precedenti

ECOMALTA**CODICE ISS**

Codice Azienda: 03819090402

Codice preparato: ECOM EC MAL FN ECOM EC MAL MD ECOM EC MAL MAX

Cod. ECOM EC MAL FN
Cod. ECOM EC MAL MD
Cod. ECOM EC MAL MAX

L'asciugatura del prodotto è strettamente collegata alla temperatura e al grado di ventilazione del supporto.

PULIZIA

Gli attrezzi possono essere puliti con acqua. Non disperdere l'acqua di lavaggio nell'ambiente.

TRASPORTO

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA). In caso di incidente o di pericolo relativo alla dispersione del prodotto avvisare le autorità competenti al fine di evitare danni ambientali.

COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Categoria Pitture mono componenti ad alte prestazioni

Espresso in g/l prodotto pronto all'uso:

limite COV di categoria: 140,00

COV prodotto: 60,00 Versione FINE

COV prodotto: 50,00 Versione MED MAXI

DATI PRODOTTO

Aspetto	Pasta
Colore	Neutro-bianco
Natura chimica	Miscela di copolimeri in emulsione acquosa e cariche minerali selezionate
Densità relativa	1,75±0,05kg/dm ³
Peso specifico	Massa volumica prodotto fresco circa 1750 kg/m ³
Massa volumica	Massa volumica prodotto asciutto circa 1400 kg/m ³
pH	8,5±1,0
Diametro massimo dell'aggregato Versione Fine	≤ 0,1 mm
Diametro massimo dell'aggregato Versione con carica	MED QUARZO GRIGIO CHIARO ≤0,8 mm MED QUARZO GRIGIO SCURO ≤0,9 mm MAXI QUARZO GRIGIO SCURO ≤1,2 mm

DATI TECNICI – APPLICATIVI

Temperatura minima di applicazione	+ 5°C
Temperatura massima di applicazione	35°C
Umidità relativa ambiente	≤ 70%
Tempo di asciugatura al tatto	da 3 a 10 ore a seconda della versione
Tempo di attesa per strato successivo	da 3 a 12 ore a 20°C a seconda della versione
Tempo di attesa per prodotto successivo	24 ore a 20°C
Solubilità	Idrosolubile
Umidità risalita capillare supporto	≤ 2,5%
Spessore massimo	1 mm in una mano per la versione MAXI circa 0,9 mm in una mano per la versione MED circa

ECOMAT s.r.l.

47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1 - Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874

info@oltremateria.it

ecomatsrl@cgn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402

SCHEDA TECNICA

REVISIONE: n.1/2018 - DATA REVISIONE: 01/01/2018 - STAMPATA: 01/01/2018

Sostituisce tutte le precedenti

ECOMALTA**CODICE ISS**

Codice Azienda: 03819090402

Codice preparato: ECOM EC MAL FN ECOM EC MAL MD ECOM EC MAL MAX

Cod. ECOM EC MAL FN
Cod. ECOM EC MAL MD
Cod. ECOM EC MAL MAX

0,2 mm in una mano per la versione FINE circa

SICUREZZA

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prodotto ad esclusivo uso professionale. L'uso del prodotto richiede una formazione tecnica e applicativa adeguata. Vi invitiamo a rispettare la vostra valutazione dei rischi attraverso sorveglianza sanitaria come previsto dal D. Lgs81 del 9 Aprile2008 con l'ausilio del vs medico competente.

Leggere attentamente la Scheda dati di Sicurezza. Il preparato, pur contenendo una % di silice libera cristallina superiore all'1% non è da classificarsi pericoloso dal momento che la frazione fine di quarzo in esso contenuto non è allo stato libero ma inglobato in una massa polimerica acquosa estremamente viscosa tale da non consentire la possibilità di inalare le stesse polveri di quarzo allo stato puro durante l'utilizzo del prodotto. Le polveri di quarzo presenti nel prodotto hanno un diametro superiore ai 10 micron e l'indicazione di pericolosità della silice riportata nella Voce 3 è da ritenersi solo a titolo cautelativo dal momento che è stata considerata l'intera frazione granulometrica come se avesse un diametro medio inferiore ai 10 micron (questo in accordo con quanto sostenuto dall'ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, secondo cui il 100% delle polveri inalate con granulometria superiore ai 10 micron non raggiunge i polmoni).

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Il prodotto, comunque, contenendo sostanze pericolose in concentrazione tale da essere dichiarate alla sezione n.3, richiede una scheda dati di sicurezza con informazioni adeguate, in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

EUH208 CMIT/MIT BIOCIDA.

Può provocare una reazione allergica.

CONFORMITA'**MARCATURA CE****EN 13813:2004** Materiale per massetti a base di resina sintetica ad uso interno di edifici.**DoP n.1011 SISTEMA OLTREMATERIA****ETICHETTA CE n. 1011/1 SISTEMA OLTREMATERIA****EN 15824:2009** Materiale per intonaci a base di resine sintetiche per uso interno di edifici.**DoP n.1033 SISTEMA OLTREMATERIA****ETICHETTA CE n. 1033/1 SISTEMA OLTREMATERIA****UNI EN 1504-2:2005** Sistemi per la protezione delle superfici.**DoP n.1088 ECOMALTA****ETICHETTA CE n. 1088/1 ECOMALTA****ECOMAT s.r.l.**

47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1 - Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874

info@oltremateria.itecomatsrl@cgn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402

SCHEDA TECNICA

REVISIONE: n.1/2018 - DATA REVISIONE: 01/01/2018 - STAMPATA: 01/01/2018

Sostituisce tutte le precedenti

ECOMALTA
CODICE ISS

Codice Azienda: 03819090402

Codice preparato: ECOM EC MAL FN ECOM EC MAL MD ECOM EC MAL MAX

 Cod. ECOM EC MAL FN
 Cod. ECOM EC MAL MD
 Cod. ECOM EC MAL MAX

	ECOMAT s.r.l. 47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1, Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874 info@oltremateria.it ecomatsrl@cgn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402
<p style="text-align: center;">17</p> <p style="text-align: center;">SISTEMA OLTREMATERIA ECOMALTE - OLEOMALTE EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR10 DoP n.1011</p> <p>Materiale per massetti a base di resina sintetica ad uso interno in edifici.</p> <p>Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 3 (Reg. UE n. 305/2011).</p> <p>I valori delle prestazioni riportate si riferiscono esclusivamente al Sistema-Kit interamente applicato e non ai singoli componenti.</p>	
Caratteristiche	Prestazioni EN 13813:2004
Reazione al fuoco Rilascio di sostanze corrosive Permeabilità all'acqua Resistenza all'usura BCA Forza di aderenza Resistenza all'urto Isolamento al suono Assorbimento del suono Resistenza termica Resistenza chimica Rilascio sostanze pericolose	Classe Bfl-s1* SR NPD AR1 B 2,0 IR 10 NPD NPD $\lambda = 0,60 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ NPD Vedere SDS

ETICHETTA CE n. 1011/1

ECOMAT s.r.l.

47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1 - Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874

info@oltremateria.it
ecomatsrl@cgn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402

SCHEDA TECNICA

REVISIONE: n.1/2018 - DATA REVISIONE: 01/01/2018 - STAMPATA: 01/01/2018

Sostituisce tutte le precedenti

ECOMALTA
CODICE ISS

Codice Azienda: 03819090402

Codice preparato: ECOM EC MAL FN ECOM EC MAL MD ECOM EC MAL MAX

 Cod. ECOM EC MAL FN
 Cod. ECOM EC MAL MD
 Cod. ECOM EC MAL MAX

	ECOMAT s.r.l. 47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1, Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874 info@oltremateria.it ecomatsrl@cgn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402
<p style="text-align: center;">17</p> <p style="text-align: center;">SISTEMA OLTREMATERIA ECOMALTE - OLEOMALTE EN 15824:2009 DoP n.1033</p> <p>Materiale per intonaci a base di resine sintetiche per uso interno di edifici.</p> <p style="text-align: center;">Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 3 (Reg. UE n. 305/2011).</p> <p style="text-align: center;">I valori delle prestazioni riportate si riferiscono esclusivamente al Sistema-Kit interamente applicato e non ai singoli componenti.</p>	
Caratteristiche	Prestazioni EN 15824:2009
Reazione al fuoco Rilascio di sostanze corrosive Permeabilità al vapore acqueo Assorbimento di acqua Adesione Conduttività termica Durabilità Rilascio sostanze pericolose	Cs1 d0* SR Non applicabile Non applicabile B 2,0 – 1,5MPa $\lambda = 0,60 \text{ W/(m·K)}$ Non applicabile Vedere SDS

ETICHETTA CE n. 1033/1

ECOMAT s.r.l.

47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1 - Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874

info@oltremateria.it
ecomatsrl@cgn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402

SCHEDA TECNICA

REVISIONE: n.1/2018 - DATA REVISIONE: 01/01/2018 - STAMPATA: 01/01/2018


Sostituisce tutte le precedenti

ECOMALTA
CODICE ISS

Codice Azienda: 03819090402

Codice preparato: ECOM EC MAL FN ECOM EC MAL MD ECOM EC MAL MAX

 Cod. ECOM EC MAL FN
 Cod. ECOM EC MAL MD
 Cod. ECOM EC MAL MAX

	ECOMAT s.r.l. 47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1, Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874 info@oltremateria.it ecomatsrl@cgn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402
18 ECOMALTA UNI EN 1504-2:2005 DoP n.1088 SISTEMI PROTEZIONE SUPERFICI Rivestimento C <small>Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 4 (Reg. UE n. 305/2011).</small>	
Prestazioni	Valori
_FORZA DI ADERENZA PER TRAZIONE DIRETTA EN 1542	$>1,5\text{N/mm}^2$
_PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO UNI EN ISO 7783:2012	Classe I
_ASSORBIMENTO CAPILLARE E PERMEABILITA' ALL'ACQUA LIQUIDA UNI EN 1062-3:2008	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
_CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	F
_SOSTANZE PERICOLOSE	VEDERE SDS

ETICHETTA CE n. 1088/1

ECOMAT s.r.l.

 47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1 - Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874
info@oltremateria.it ecomatsrl@cgn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402

SCHEDA TECNICA

REVISIONE: n.1/2018 - DATA REVISIONE: 01/01/2018 - STAMPATA: 01/01/2018

Sostituisce tutte le precedenti

ECOMALTA**CODICE ISS**

Codice Azienda: 03819090402

Codice preparato: ECOM EC MAL FN ECOM EC MAL MD ECOM EC MAL MAX

Cod. ECOM EC MAL FN
Cod. ECOM EC MAL MD
Cod. ECOM EC MAL MAX**Dichiarazione di Prestazione (DoP)**

1. Dichiarazione di prestazione: **n. 1011**
2. Codice di identificazione del prodotto - tipo: **SISTEMA OLTREMATERIA SISTEMA – KIT**
3. Destinazione d'uso: **MATERIALI PER MASSETTI A BASE DI RESINA SINTETICA AD USO INTERNO IN EDIFICI**
4. Fabbricante (come definito dal Regolamento UE n. 305/2011): **ECOMAT SRL
via Gramsci 1, 47843 Misano Adriatico (RN)**
5. Mandatario: **non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **Sistema 3** (come definito dal Regolamento UE n.305/2011)
7. Norma di riferimento: **EN 13813:2004**
8. Organismo Notificato in relazione alle prove iniziali di tipo (ITT): **0407**
9. Prestazioni Dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica
Reazione al fuoco Rilascio di sostanze corrosive Permeabilità all'acqua Resistenza all'usura BCA Forza di aderenza Resistenza all'urto Isolamento al suono Assorbimento del suono Resistenza termica Resistenza chimica Rilascio di sostanze pericolose	Classe Bfl-s1* SR NPD AR 1 B 2,0 IR 10 NPD NPD $\lambda = 0,60 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ NPD Vedere SDS	NORMA DI RIFERIMENTO EN 13813:2004

I valori delle prestazioni riportate si riferiscono esclusivamente al Sistema-Kit interamente applicato e non ai singoli componenti.
SISTEMA OLTREMATERIA SISTEMA – KIT

*Al fine di garantire la Classe, in termini di Reazione al fuoco, è indispensabile attenersi alle indicazioni di posa e soprattutto rispettare il range di consumo per ogni singolo componente applicato. La non corrispondenza ai consumi indicati può provocare, inevitabilmente, il mancato equilibrio tra componente organico ed inorganico. Non rispettare questo equilibrio significa provocare uno scatto di classe in negativo e quindi non poter garantire la prestazione dichiarata. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di consumo in caso sia necessario garantire la classe.

Documentazione tecnica appropriata e / o documentazione tecnica specifica: vedere SCHEDA TECNICA PRODOTTO.

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Legale rappresentante p.t.della ECOMAT srl
EURO CASALBONI
LUOGO DATA

FIRMA

ECOMAT s.r.l.47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1 - Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874
info@oltremateria.it ecomatsrl@cn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402

SCHEDA TECNICA

REVISIONE: n.1/2018 - DATA REVISIONE: 01/01/2018 - STAMPATA: 01/01/2018

Sostituisce tutte le precedenti

ECOMALTA**CODICE ISS**

Codice Azienda: 03819090402

Codice preparato: ECOM EC MAL FN ECOM EC MAL MD ECOM EC MAL MAX

Cod. ECOM EC MAL FN
Cod. ECOM EC MAL MD
Cod. ECOM EC MAL MAX**Dichiarazione di Prestazione (DoP)**

1. Dichiarazione di prestazione: n. **1033**
2. Codice di identificazione del prodotto - tipo: **SISTEMA OLTREMATERIA SISTEMA – KIT**
3. Destinazione d'uso: **MATERIALE PER INTONACI A BASE DI RESINE SINTETICHE AD USO INTERNO IN EDIFICI**
4. Fabbrikante (come definito dal Regolamento UE n.305/2011): **ECOMAT SRL**
via Gramsci 1, 47843 Misano Adriatico(RN)
5. Mandatario: **non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **Sistema 3** (come definito dal Regolamento UE n. 305/2011)
7. Norma di riferimento: **EN 15824:2009**
8. Organismo Notificato in relazione alle prove iniziali di tipo (ITT): **0407**
9. Prestazioni Dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica
Reazione al fuoco Rilascio di sostanze corrosive Permeabilità al vapore acqueo Assorbimento di acqua Adesione Conduktività termica Durabilità Rilascio di sostanze pericolose	Cs1 d0* SR Non applicabile Non applicabile B 2,0 - 2,0 MPa $\lambda = 0,60 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ Non applicabile Vedere SDS	NORMA DI RIFERIMENTO EN 15824:2009

I valori delle prestazioni riportate si riferiscono esclusivamente al Sistema-Kit interamente applicato e non ai singoli componenti.
SISTEMA OLTREMATERIA SISTEMA – KIT

***Al fine di garantire la Classe, in termini di Reazione al fuoco, è indispensabile attenersi alle indicazioni di posa e soprattutto rispettare il range di consumo per ogni singolo componente applicato. La non corrispondenza ai consumi indicati può provocare, inevitabilmente, il mancato equilibrio tra componente organico ed inorganico. Non rispettare questo equilibrio significa provocare uno scatto di classe in negativo e quindi non poter garantire la prestazione dichiarata. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di consumo in caso sia necessario garantire la classe.**

Documentazione tecnica appropriata e / o documentazione tecnica specifica: vedere SCHEDA TECNICA PRODOTTO.

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Legale rappresentante *p.t.* della ECOMAT srl

EURO CASALBONI

LUOGO DATA

FIRMA

ECOMAT s.r.l.

47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1 - Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874

info@oltremateria.itecomatsrl@cgn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402

SCHEDA TECNICA

REVISIONE: n.1/2018 - DATA REVISIONE: 01/01/2018 - STAMPATA: 01/01/2018

Sostituisce tutte le precedenti

ECOMALTA
CODICE ISS

Codice Azienda: 03819090402

Codice preparato: ECOM EC MAL FN ECOM EC MAL MD ECOM EC MAL MAX

 Cod. ECOM EC MAL FN
 Cod. ECOM EC MAL MD
 Cod. ECOM EC MAL MAX

Dichiarazione di Prestazione (DoP)

1. Dichiarazione di prestazione: **n. 1088**
2. Codice di identificazione del prodotto - tipo: **ECOMALTA**
3. Destinazione d'uso/usi previsti: **sistema di protezione per superfici**
4. Fabbricante (come definito dal Regolamento UE n. 305/2011): **ECOMAT SRL**
via Gramsci 1, 47843 Misano Adriatico (RN)
5. Mandatario: **non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **Sistema 4** (come definito dal Regolamento UE n.305/2011)
7. Norma di riferimento: **UNI EN 1504-2:2005**
8. Organismo Notificato in relazione alle prove iniziali di tipo (ITT): -
9. Prestazioni Dichiarate:

Caratteristiche prestazionali	Requisiti	Valore tipico
	Rivestimento C principi MC IR	
FORZA DI ADERENZA PER TRAZIONE DIRETTA EN 1542	SISTEMI FLESSIBILI SENZA TRAFFICO $\geq 0,8$ Mpa CON TRAFFICO $\geq 1,5$ Mpa SISTEMI RIGIDI SENZA TRAFFICO $\geq 1,0$ Mpa CON TRAFFICO $\geq 2,0$ Mpa	$>1,5$ N/mm ²
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO UNI EN ISO 7783:2012	Classe I PERMEABILE AL VAPORE S_D < 5 m Classe II 5 m ≤ S_D ≤ 50 m Classe III NON PERMEABILE AL VAPORE S_D > 50 m	Classe I
ASSORBIMENTO CAPILLARE E PERMEABILITA' ALL'ACQUA LIQUIDA UNI EN 1062-3:2008	W < 0,1 kg/m² · h^{0,5}	W < 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	VALORE	F
I valori delle prestazioni riportate si riferiscono al prodotto applicato dopo ECOPRIMER su massetto cementizio.		

Documentazione tecnica appropriata e / o documentazione tecnica specifica: vedere SCHEDA TECNICA PRODOTTO.

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Legale rappresentante p.t.della ECOMAT srl

EURO CASALBONI

LUOGO DATA

FIRMA

ECOMAT s.r.l.

47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1 - Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874

info@oltremateria.it
ecomatsrl@cg.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402

SCHEDA TECNICA

REVISIONE: n.1/2018 - DATA REVISIONE: 01/01/2018 - STAMPATA: 01/01/2018

Sostituisce tutte le precedenti

ECOMALTA**CODICE ISS**

Codice Azienda: 03819090402

Codice preparato: ECOM EC MAL FN ECOM EC MAL MD ECOM EC MAL MAX

Cod. ECOM EC MAL FN
Cod. ECOM EC MAL MD
Cod. ECOM EC MAL MAX

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di stoccaggio ed impiego. Le informazioni sopra descritte corrispondono alla ns esperienza e alle ns prove. Tuttavia sono da considerarsi indicative e devono essere confermate da applicazioni pratiche. Prima dell'utilizzo verificare l'idoneità del prodotto all'uso o all'impiego previsto. L'operatore si assume ogni responsabilità che deriva dall'uso del prodotto. Prodotto ad uso professionale. ECOMAT, non potendo controllare direttamente le condizioni e modalità di posa non si assume alcuna responsabilità derivante dalla messa in opera dei suoi prodotti. Chi intende usare i ns prodotti dovrà condurre adeguate prove di cantiere per verificare l'idoneità dell'utilizzo previsto.

ECOMAT s.r.l.

47843 Misano Adriatico (RN) Via Gramsci 1 - Tel (+39) 0541827276 Fax (+39) 0541957874

info@oltremateria.it

ecomatsrl@cgn.legalmail.it C.F. P.IVA 03819090402